

Nitto

Innovation for Customers

フィルムドレッシング

優肌 パーミエイド®

PERME-AID®



「むれにくく かぶれにくい」

ゲル粘着剤を使用したフィルムドレッシングです。

株式会社ニトムズ

水蒸気透過性が高く、角質剥離の少ない、フィルムドレッシングです。

特長

1. 角質剥離の少ないゲル粘着剤を使用しています。

皮膚の角質剥離が少なく、かぶれ・かゆみが生じにくくなっています。

2. 水蒸気透過性・粘着性にすぐれています。

不感蒸泄を妨げないので、むれにくく剥がれにくくなっています。

高い水蒸気透過性(約 1200 [g/m²・24h]※)を持つフィルムドレッシングです。

※弊社測定データ (dry 法による測定) です。

3. 防水性があります。

貼付したまま、入浴・シャワーができます。

4. 外部からの感染を防止します。

バクテリアバリア性があります。

使用例

術後創の保護に (胃がんによる胃垂全摘術)




縫合後にパーミエイドを貼付しているところ



パーミエイド剥離後


角質保護システム

● 従来品




角質が損傷した皮膚は外界から刺激を受けやすくかぶれの原因にもなります。

● 優肌 パーミエイド



角質がほとんどはがれません

剥離後のフィルム表面の写真



貼付部位：ヒト胸部

貼付時間：7日間

倍率：×50

優肌 パーミエイド (角質剥離面積率 40%)

CV 穿刺部位



規格・包装



いずれも 1 枚ずつ包装、^{カンマ}γ 線滅菌されています。

品番	サイズ	入数 / 化粧箱	JANコード
1409	6cm×9cm	100 枚	4976006711812
1410	8cm×10cm	50 枚	4976006711973
1413	10cm×13.5cm	50 枚	4976006711829
1425	10cm×25cm	20 枚	4976006711980

●パーミエイド、PERME-AID は日東電工(株)の登録商標です。

◆このカタログに記載の内容は、改良などの理由により、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

使用上のご注意

●詳細については添付文書をご参照ください。

●お問い合わせは

株式会社ニトムズ

TEL 0570-007-006 FAX 0120-210-679

●このカタログの内容は 2019 年 5 月現在のものです。

株式会社ニトムズ